

NOMBRE DEL PRODUCTO	<p align="center">Pintura 100% Acrílica con Poliuretano</p> <h2 align="center">ULTRA PROFESIONAL SATINADA</h2>	
DESCRIPCION	<p>Ultra Profesional Satinada es una pintura 100% acrílica con Poliuretano ideal para todo tipo de interiores y exteriores.</p> <p>Con su elegante acabado Satinado y una extraordinaria durabilidad puede ser aplicada al exterior de hoteles, restaurantes y construcciones en general y en interiores como lo son salas, comedores, recamaras, oficinas etc.</p> <p>La adición de Poliuretano a la formula proporciona un incomparable desempeño en climas húmedos</p>	
CARACTERISTICAS PRINCIPALES	<p>Resina 100% Acrílica con Poliuretano, de alta resistencia a la intemperie y gran durabilidad. 100% lavable. Su formulación contiene Poliuretano que le aporta grandes beneficios en su desempeño. Para uso tanto en exteriores como en interiores.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 21 Colores de linea • ¡¡Dentro de Sistema Tintometrico Sayer Palette exclusivo de Pintu Sayer con mas de 6200 colores !! <p><i>Este producto contiene aditivos de amplio espectro que inhiben el crecimiento de bacterias, algas y hongos que pueden llegar a causar el deterioro del recubrimiento en los muros.</i></p> <p align="center">De bajo VOC y Libre de Metales Pesados (Plomo) y Mercurio</p>	
ESPECIFICACIONES LINEA VU-OXXX	<p>Acabado</p> <p>Densidad</p> <p>Viscosidad Stormer 25°C</p> <p>pH</p> <p>% Sólidos en Peso</p> <p>Dilución*</p> <p>Rendimiento Teórico**</p> <p>Secado al Tacto***</p> <p>Secado para Repintado***</p> <p>Lavabilidad</p> <p>Durabilidad Estimada****</p> <p>* Es importante aclarar que la dilución se hará si y solo si se considera necesario para facilitar la aplicación y nivelación de la película según las condiciones del medio ambiente. "Se recomienda no rebasar los niveles de dilución, no es mejor ni más eficiente".</p> <p>**El rendimiento real podrá variar de acuerdo al tipo de superficie que se va a pintar, rugosidad, porosidad, método de aplicación, condiciones de trabajo, espesor de película, desperdicios de pintura, etc. El resultado final es susceptible a variar de acuerdo con lo expresado en esta ficha técnica, debido a que las operaciones de aplicación y preparación de superficie están fuera del control de Pintu Sayer.</p> <p>***Los tiempos de secado establecidos en esta hoja técnica pueden variar dependiendo de las condiciones de temperatura, espesor de aplicación, humedad, ventilación, etc.</p> <p>****La durabilidad estimada corresponde a pruebas de laboratorio que se han realizado bajo condiciones controladas. La durabilidad puede variar de acuerdo a las condiciones ambientales, atmosféricas, tipo de sustrato, la forma de preparación de la superficie y la forma de aplicación de las cuales Sayer no tiene control y estas pueden variar siempre.</p>	<p>Satinado (10 – 25° @ 85° UB)</p> <p>1.2 +/- 0.1 Kg/lit</p> <p>100 - 120 Ku's</p> <p>8.5 +/- .5</p> <p>37 - 55 %</p> <p>10 % (agua limpia)</p> <p>10 - 12 m2/lit</p> <p>30 – 40 minutos.</p> <p>2 hrs. mínimo</p> <p>Mayor a 20000 ciclos</p> <p>20 años</p>
COMPOSICION	<p align="center"><i>Resina Acrílica con Poliuretano, Pigmentos, Cargas, Agua y Aditivos</i></p>	
APLICACION	<p align="center"><i>Brocha, Rodillo, Pistola de Aspersión.</i></p> <p align="center"><i>Se recomienda el uso de (Brocha Profesional YB-2507 ó Brocha Premium YB-230x)</i></p> <p align="center"><i>Rodillos (YB-31XX)</i></p>	
SELLADOR	<p align="center"><i>Sellalack 5 a 1 (VS-1050), Sellalack 10 a 1 (VS-1100) Sellador Contra Alkali (VS-2050), Sayer Stop (VS-8200) Sella Block Filler (VS-0200)</i></p>	

PREPARACION DE SUPERFICIE:

- Eliminar cualquier irregularidad en la superficie, restos de material y pintura en mal estado grasa, polvo, óxido, moho, etc., que impidan la correcta adherencia de la pintura.
- Elimine cualquier rastro de aceite, mugre o grasa, usando detergente, enjuague perfectamente bien, si persiste la grasa, limpie con thinner (D-0001).
- Si la superficie a pintar, se encuentra en buen estado, utilice Sellalack 5 a 1 (VS-1050) ó Sellalack 10 a 1 (VS-1100), dependiendo de la porosidad de la superficie.
- En el caso ser necesaria la reparación de muros de concreto, mezclar perfectamente en seco 10 partes de arena, 5 partes de cal y 1 parte de cemento, y adicionar lentamente agua hasta obtener una masilla o pasta con consistencia adecuada para cubrir las imperfecciones a resanar, la arena a usar será tamizada si el aplanado es fino, dar el acabado dejando la misma apariencia que el resto del muro.
- Cuando el aplanado o acabado de construcción sea yeso, recomendamos utilizar IT-2000 Corre Mix el cual deberá ser aplicado sobre el muro con llana para dejar la misma apariencia que el resto del muro.
- Tanto para muros de concreto como yeso, recomendamos el uso de IT-1111 Resana Sana, para efectuar reparaciones, menores (grietas u orificios pequeños). En ambos casos es fundamental dejar secar los resanes al menos durante 24 horas y sellar perfectamente antes de aplicar el acabado.
- En caso de Alcalinidad (salitre) cepille la superficie con una solución de 4 partes de agua y 1 de ácido muriático, lave con agua, y repita el procedimiento hasta que no haya efervescencia en el muro. Enjuague con agua limpia. Deje secar mínimo de un día para otro. Posteriormente aplique Sellador Contra Alkali (VS-2050), diluyendo 3 partes de agua por 1 de sellador, antes de aplicar **ULTRA PROFESIONAL SATINADA**.
- En lugares cerrados, húmedos y con poca ventilación, que presenten manchas oscuras, las cuales pueden manifestar la presencia de hongos o moho, preparar una solución de cloro comercial con 3 partes de agua y 1 de cloro, y cepillar hasta erradicar estas manchas, enjuague y deje secar. Aplicar sellador o pintura directa según sea el caso. Hacer el mismo procedimiento cuando estas manchas sean en el exterior en lugares húmedos y cálidos, donde se presume el crecimiento sea de pequeñas algas.
 - Nota: Para Superficies Nuevas de: mampostería, concreto, cemento y materiales similares, estas deberán tener por lo menos 28 días de haber sido coladas, previa aplicación de un recubrimiento.

APLICACION:

- La resistencia aumenta progresivamente y encuentra su valor mas elevado transcurridos 30 días posteriores a su aplicación.
- No aplicar en superficies húmedas o ante la sospecha de lluvia en la horas próximas. Cuando la humedad relativa es mayor a 50% el tiempo de secado puede incrementarse.
- Aplique sellador, es importante que los resanes estén perfectamente curados y sellados para aplicar el acabado.
- No se recomienda aplicar cuando la temperatura ambiente sea inferior a 10°C(50°F) o mayor a 35°C(95°F).
- Agite perfectamente antes de usar y durante la aplicación.
- Para aplicar con brocha o rodillo diluya con 10% de agua como máximo, en el caso de aplicación por aspersion, diluya con un máximo de 25 % de agua en volumen para ajustar el abanico y flujo adecuado, " Es importante aclarar que la dilución se hará si y solo si se considera necesario para facilitar la aplicación y nivelación de la película según las condiciones del medio ambiente", **“No rebasar los niveles de dilución, no es mejor ni más eficiente”**.
- Aplique **2 capas uniformes de ULTRA PROFESIONAL SATINADA**.
- Permita secar entre la primera y segunda aplicación, 1 hora como mínimo.
 - **Limitantes de uso**
 - El uso de este producto en pisos, escaleras, áreas de tránsito, inmersión intermitente o continua, ambientes químicos corrosivos, altas temperaturas, esta contraindicado. Quedando a criterio del usuario y asumiendo toda responsabilidad al realizar cualquier aplicación diferente a las que se recomiendan en esta ficha técnica

PRECAUCIONES:

- Almacenar en envases cerrados entre 5 y 35° C bajo techo, en lugar fresco y seco. Después de su uso, mantenga el envase bien cerrado para evitar natas (normales en contacto con el aire).
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- En la formulación de este producto se utilizan aditivos para evitar el crecimiento de bacterias y hongos, por lo tanto evite contacto con piel y ojos.
- En caso de ingestión NO provoque el vómito y consulte al médico lo antes posible.
- Si guarda un remanente de pintura, vierta un poco de agua (2 a 3%) y que éste no se mezcle y permanezca en la superficie.
- No vierta residuos o agua de lavado al drenaje.
- Usar preferentemente antes de 3 años posteriores a la fecha de fabricación.

“Si durante la aplicación del producto, el usuario aprecia algún problema evidente en el producto, esta deberá suspenderse antes de haberse aplicado diez metros cuadrados (10 m2.), e informar inmediatamente al Técnico de Pintu Sayer, quien dará seguimiento adecuado a esta situación, de lo contrario, esta no será tomada en cuenta”.

IMPORTANTE:

- Todas las indicaciones de nuestros boletines están basados en nuestra experiencia, conocimiento, y son emitidas de buena fe, por lo que pueden tomarse como óptimas orientaciones. Debido a que en la preparación y aplicación de los materiales intervienen múltiples factores ajenos a nuestro control, el usuario final deberá evaluar el resultado final obtenido con este producto, asumiendo la responsabilidad de su aplicación.