

NOMBRE DEL PRODUCTO	ENDURESAYER P/UREMATE	
DEFINICIÓN TÉCNICA	ENDURECEDOR PARA POLIURETANO	
PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO	<i>Segundo componente para acabados mates y fondos de poliuretano.</i>	
DESCRIPCIÓN	<i>Endurecedor utilizado para acabados mates, proporciona un tiempo de secado adecuado para obtener una buena nivelación y uniformidad en el matizado. También es utilizado para fondos proporcionando flexibilidad al recubrimiento.</i>	
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	Peso Específico a 25°C % Sólidos Viscosidad CF/2 a 25°C Aspecto Físico Caducidad	0.98 a 1.00 32.0 a 34.0 25 a 27 Segundos Líquido Ámbar 1 Año
TIPO DE APLICACIÓN	NA	
VISCOSIDAD DE APLICACIÓN	NA	
GRAMAJE RECOMENDADO	NA	

NOTAS:

- Para conocer la dosificación adecuada para el material en el que se desea usar, consulte la Hoja Técnica del producto requerido.
- Los catalizadores de los barnices de poliuretano son productos que reaccionan con la humedad del medio ambiente, se sugiere después de destapar el envase utilizarlo lo más rápido posible, mantenerlo perfectamente tapado y protegido contra la humedad.
- En caso de que el líquido presente una apariencia turbia o azulada no usarlo.
- Este producto debe ser almacenado a la sombra en un lugar fresco y seco.
- Se recomienda el uso de mascarilla con filtro, lentes de seguridad y guantes como equipo de protección personal al estar trabajando con el producto. Evite que los productos tengan contacto con los ojos y la piel; si se diera el caso, lave inmediatamente con abundante agua

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de nuestra experiencia y conocimiento, por lo que pueden tomarse como óptimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y aplicación de los materiales intervienen múltiples factores ajenos a nuestro control, el usuario final deberá comprobar elaborando una muestra previa en sus instalaciones, el resultado final obtenido con este producto, asumiendo la responsabilidad de su aplicación.