


NOMBRE DEL PRODUCTO	SAYERPOL SEMI MATE BLANCO	
DEFINICIÓN TÉCNICA	ACABADO POLIURETANO DE DOS COMPONENTES BLANCO	
CATALIZADOR	UC-2000 al 50%	
DILUYENTE	UD-1000 de 30 a 40%	
PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO	Acabado Blanco de poliuretano a 30 UB con excelente sedosidad al tacto, alto poder de pigmentación, alto y rendimiento además de un rápido secado. Diseñado para aplicarse a mueble armado o desarmado.	
DESCRIPCIÓN	Es un producto con un excelente poder de pigmentación, alto rendimiento y con un secado rápido.	
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	Peso Específico a 25°C % Sólidos Viscosidad CF/4 a 25°C Aspecto Físico Tiempo de vida útil de mezcla a 25°C y 65% de humedad..... Tiempo entre mano y mano Tiempo de secado al polvo..... Tiempo de secado a la huella Tiempo de estibado..... Unidades de brillo..... Caducidad	1.22 a 1.26 61.0 a 65.0 88 a 92 Segundos Líquido de Blanco 2 a 3 Horas 15 a 20 Minutos 14 a 16 Minutos 2 a 3 Horas 18 Horas 29 a 33 UB 2 Años
TIPO DE APLICACIÓN	PISTOLA	
VISCOSIDAD DE APLICACIÓN	13 a 15" CF/4 a 25°C	
GRAMAJE RECOMENDADO	120 a 150 gr/m ²	

NOTAS:

- ⌚ Se recomienda respetar los porcentajes de mezcla indicados, de lo contrario el producto sufrirá alteraciones en sus propiedades finales.
- ⌚ Se puede utilizar como catalizador alternativo el TW.0028/B al 60%, pero las propiedades de modifican ligeramente.
- ⌚ En climas muy cálidos o cuando se aplica un alto gramaje, es posible que se presenten problemas de gaseo o hervido, en estos casos se recomienda utilizar Solvente Retardante UD-1001 de un 5 al 10% sobre la parte A. Cuando esto no es suficiente para eliminar el problema, se puede usar además un 5% de Aditivo Antihervido AU-0300. Si el problema continua, será necesario disminuir el gramaje aplicado.
- ⌚ Una vez aplicado el barniz, se recomienda proteger la aplicación durante 15 minutos, dejando reposar la pieza en un área libre de polvo y de corrientes de aire, para disminuir el problema de atrapado de polvo en la película.
- ⌚ Este es un producto que reacciona una vez hecha la mezcla con su endurecedor, sugerimos controlar la viscosidad cada hora, especialmente en los casos en que se preparen grandes cantidades. Si la viscosidad se ha incrementado, más de 5 segundos sobre la viscosidad inicial, es necesario ajustar la viscosidad con el solvente indicado. Se sugiere preparar solo la cantidad que se consumirá en un lapso no mayor a 4 horas de trabajo.
- ⌚ Los catalizadores de los barnices de poliuretano son productos que reaccionan con la humedad del medio ambiente, se sugiere después de destapar el envase utilizarlo lo más rápido posible, mantenerlo perfectamente tapado y protegido contra la humedad. En caso de que el líquido presente una apariencia turbia o azulada, no se debe usar.
- ⌚ Este producto debe ser almacenado a la sombra en un lugar fresco y seco.
- ⌚ Al momento de aplicación y al secar el producto; se desprenden vapores orgánicos. Por lo que se recomienda el uso de mascarilla con filtro, lentes de seguridad y guantes como equipo de protección personal al estar trabajando con el producto; así como trabajar en lugares con buena ventilación. Evite que los productos tengan contacto con los ojos y la piel; si se diera el caso, lave inmediatamente con abundante agua.

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de nuestra experiencia y conocimiento, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y aplicación de los materiales intervienen múltiples factores ajenos a nuestro control, el usuario final deberá comprobar elaborando una muestra previa en sus instalaciones, el resultado final obtenido con este producto, asumiendo la responsabilidad de su aplicación.