

NOMBRE DEL PRODUCTO	HIDROLACK MATE DE COLOR	
DEFINICIÓN TÉCNICA	RECUBRIMIENTO ACRILICO BASE AGUA PARA EXTERIORES, ELABORADO CON PIGMENTOS DE ALTA RESISTENCIA.	
PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO	<i>Hidrolack de color, recomendado para aplicarse directo sobre madera, como muebles de jardín, ventanas, puertas, pisos de madera, etc. que están expuestos al intemperie; Se puede aplicar con brocha, trapo, rodillo o inmersión, siguiendo el sentido de la veta.</i>	
DESCRIPCIÓN	<i>Barniz Mate Acrílico decorativo base agua con pigmentos de alta resistencia, recomendado para aplicarse directo sobre madera. Diseñado para proteger la madera y realzar su belleza de muebles de jardín, ventanas, puertas.</i>	

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	Peso Específico a 25°C	1.01 – 1.06 gr/ml
	% Sólidos	26 – 27
	Viscosidad CF/4 a 25°C	25 – 41 seg
	Aspecto Físico	Líquido de color
	Tiempo de secado al polvo	20 – 30 minutos
	Tiempo de secado a la huella	1 hr
	Tiempo para asentar	6 – 8 hrs
	Tiempo de secado final	24 horas
	Manos recomendadas	3 manos mnimo
	Caducidad	2 años

TIPO DE APLICACIÓN	BROCHA O PISTOLA
VISCOSIDAD DE APLICACIÓN	DIRECTA
GRAMAJE RECOMENDADO	100 a 150 gr/m ²

NOTAS:

CLAVE	PRODUCTO
HI-0700	HIDROLACK NATURAL MATE
HI-0712	HIDROLACK EARLY AMERICAN MATE
HI-0713	HIDROLACK VERDE FICUS MATE
HI-0714	HIDROLACK NOGAL AMERICANO MATE
HI-0715	HIDROLACK NOGAL CLASICO MATE
HI-0720	HIDROLACK ROBLE MATE
HI-0722	HIDROLACK CEDRO MATE
HI-0728	HIDROLACK MIEL MATE
HI-0729	HIDROLACK CHOCOLATE MATE
HI-0730	HIDROLACK TEKA MATE
HI-0732	HIDROLACK CASTAÑA MATE
HI-0733	HIDROLACK SEDONA MATE

- Es de suma importancia mezclar perfectamente el material antes de usarlo.
- HIDROLACK MATE DE COLOR HI-07XX, protege la madera, dejando una película resistente y flexible. Se recomienda aplicar de mínimo 3 manos para un mejor desempeño del producto y brindar una mejor protección.
- La preparación de la superficie a tratar es muy importante.
- Se recomienda el uso de este material en maderas que no hayan sido barnizadas; si la superficie a tratar es un mueble que estuvo expuesto en exterior, sin barnizar, se recomienda lavar primero con agua y jabón, frotar con un cepillo suave y dejando secar 24 horas. En caso de que la madera estuviera barnizada, es conveniente retirar los restos de barniz envejecido con removedor AR-0001 ó AR-0010. Para ambos casos después del lavado y haber esperado 24 horas de su secado, es necesario lijar la superficie con lija grano 120 -150.
- Esta gama de productos requieren de la evaporación del agua que contienen, por lo que las condiciones ambientales influirán en los tiempos de secado final. Los tiempos reportados en las especificaciones, fueron obtenidos a temperatura ambiente de 25°C.
- Aplicar la primera mano de HI-07XX a brocha tratando de cubrir toda la superficie de la madera, dejar secar entre 6 a 8hrs , para posteriormente aplicar segunda mano y tercer mano finalmente dar de 24 a 48hrs de secado total.
- Se recomienda lijar con lija grano 320 entre mano y mano de producto aplicado.
- Este producto debe ser almacenado a la sombra en un lugar fresco y seco.
- Al momento de aplicación y al secar el producto; se desprenden vapores orgánicos. Por lo que se recomienda el uso de mascarilla con filtro, lentes de seguridad y guantes como equipo de protección personal al estar trabajando con el producto; así como trabajar en lugares con buena ventilación. Evite que los productos tengan contacto con los ojos y la piel; si se diera el caso, lave inmediatamente con abundante agua.

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de nuestra experiencia y conocimiento, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y aplicación de los materiales intervienen múltiples factores ajenos a nuestro control, el usuario final deberá comprobar elaborando una muestra previa en sus instalaciones, el resultado final obtenido con este producto, asumiendo la responsabilidad de su aplicación.