

<b>NOMBRE DEL PRODUCTO</b>	<b>NITROLACA SEMI MATE 30 UB</b>	
<b>DEFINICIÓN TÉCNICA</b>	<b>LACA DE NITROCELULOSA SEMI-MATE DE MEDIANA DILUCIÓN</b>	
<b>DILUYENTE</b>	<b>D-8000 60 a 80%</b>	
<b>PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO</b>	Laca de acabado semi mate diseñada para ser aplicada sobre selladores de nitro o poliuretano, con un buen llenado y con un matizado uniforme,	
<b>DESCRIPCIÓN</b>	Se trata de una laca de nitrocelulosa de altos sólidos con muy buena nivelación y calidad de matizado, de rápido secado y facilidad de aplicación. Debe ser usada para muebles de interiores, puede usarse para hacer pequeñas reparaciones.	
<b>CARACTERÍSTICAS FÍSICAS</b>	Peso Específico a 25°C .....	0.91 a 0.95
	% Sólidos .....	27.0 a 29.0
	Viscosidad CD/6 a 25°C .....	21 a 25 Segundos
	Aspecto Físico .....	Líquido Lechoso
	Brillo Angulo 60° .....	28 a 32 UB
	Tiempo de secado al Tacto.....	10 - 15 Minutos
	Tiempo de secado a la huella .....	20 - 25 Minutos
	Tiempo entre mano y mano.....	30 a 40 Minutos
	Tiempo de empaque .....	24 Horas
	Caducidad .....	Uso preferente antes de 2 años
<b>TIPO DE APLICACIÓN</b>	PISTOLA	
<b>VISCOSIDAD DE APLICACIÓN</b>	16 a 18" CF/4 a 25°C	
<b>GRAMAJE RECOMENDADO</b>	130 a 150 gr/m <sup>2</sup>	

**NOTAS:**

- Si la humedad del medio ambiente es alta se puede presentar blushing en la película. Por lo que en estas condiciones se recomienda agregar un 2% de retardador D-0200 ó un 5% de solvente D-0180.
- Las propiedades reportadas en esta hoja técnica se obtuvieron usando solvente D-8000, en caso de utilizar otro solvente, las propiedades mencionadas variarán de acuerdo a la calidad del mismo
- Los tiempos de secado varían de manera proporcional al gramaje aplicado, a mayores espesores de película, se requerirá mayor tiempo de secado para permitir la evaporación total de los solventes contenidos en la misma. Las variaciones en la temperatura ambiente también influyen en el secado del barniz, a temperaturas bajas, el secado se alarga..
- Los barnices de nitrocelulosa son materiales termoplásticos y a temperaturas altas pueden sufrir alteración en la dureza de la película, por lo que se recomienda tener esto presente cuando se realice la operación de empaque, estibado y transporte para evitar posibles marcas en el acabado.
- Este producto debe ser almacenado a la sombra en un lugar fresco y seco.
- Al momento de aplicación y al secar el producto; se desprenden vapores orgánicos. Por lo que se recomienda el uso de mascarilla con filtro, lentes de seguridad y guantes como equipo de protección personal al estar trabajando con el producto; así como trabajar en lugares con buena ventilación. Evite que los productos tengan contacto con los ojos y la piel; si se diera el caso, lave inmediatamente con abundante agua.

**IMPORTANTE:**

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de nuestra experiencia y conocimiento, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y aplicación de los materiales intervienen múltiples factores ajenos a nuestro control, el usuario final deberá comprobar elaborando una muestra previa en sus instalaciones, el resultado final obtenido con este producto, asumiendo la responsabilidad de su aplicación.